

WG-Велефорс Мастик WG-Weleforce Mastic

Двухкомпонентная эпоксидная мастика

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

WG-Велефорс Мастик (WG-Weleforce Mastic) – двухкомпонентная толстослойная эпоксидная мастика с высоким сухим остатком, предназначенная для нанесения безвоздушным распылением или кистью с малым временем формирования покрытия и возможностью нанесения на плохо подготовленные поверхности. Содержит специальные добавки для проникания сквозь существующую ржавчину. Покрытие обладает превосходной коррозионной стойкостью и может наноситься одним слоем с толщиной сухой пленки от 125 мкм в полевых и/или заводских условиях даже в условиях пониженных температур. Обладает отличной адгезией к стальным и бетонным поверхностям, короткой межслойной выдержкой и высокой антикоррозионной устойчивостью к воздействию морской и пресной воды и ряду химических продуктов. Детальную информацию о химической стойкости следует уточнить в каждом конкретном случае.

Применяется в качестве грунта, финишного покрытия либо в качестве самостоятельного покрытия.

WG-Велефорс Мастик (WG-Weleforce Mastic) производится в двух версиях исполнения: стандартной и зимней.

Зимняя версия может наноситься при отрицательных температурах: до – 5°C.

WG-Велефорс Мастик (WG-Weleforce Mastic) имеет естественную склонность к мелению под воздействием солнечного света, который может также вызвать легкое пожелтение для светлых цветов.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

WG-Велефорс Мастик (WG-Weleforce Mastic) предназначен для использования в качестве самостоятельного покрытия либо в качестве праймера и/или мидкоута в составе эпоксидных, 2К полиуретановых или 1К полиуретановых комбинированных антикоррозионных систем для объектов, подвергающихся высокому механическому или химическому воздействию, например, объектов транспортного машиностроения, контейнеров, стальных мачт, путепроводов, мостов и других стальных конструкций и оборудования, располагающихся в оффшорных зонах и зонах прямого воздействия морской и пресной воды в коррозионных категориях C2-C4, а также C5-I и C5-M в соответствии с ISO 12944-2.

Возможно применение в качестве однослойной антикоррозионной системы для конструкций из балок коробчатого сечения, а также панельных конструкций. Применяется также в качестве ремонтного материала для поверхностей, поврежденных глубокой коррозией, а также для старых ранее окрашенных поверхностей.

WG-Велефорс Мастик (WG-Weleforce Mastic) также подходит для очищенных методом струйной очистки до степени Sa2½ стальных поверхностей, погружаемых в пресную или морскую воду ...

*Подробные технические характеристики материала, Вы можете узнать, позвонив нам **+7(499)918-23-80** или отправив письмо **info@kurant.su**.*